

# PhoneStar

Герметик  
WOLF-Flex

Формы выпуска и технические характеристики

## Не вулканизированный

Размер тубы: 350*50*50 мм	Температура нанесения °С от -15 до +40
Объем: 600 мл	Время образования наружного плотного слоя при 23°С, 50% отн. вл. мин 30-70
Удельный вес гр/мл 1,2 ±0,3	Скорость затвердевания при 23°С, 50% отн. вл. мм/час 2-3/24
Консистенция неоседающая	

## Вулканизированный

Твердость по Шору	30±5
Способность к движению, %	25
Модуль упругости при 100% растяжении и при +23°С Н/мм <sup>2</sup>	0,35-0,40
Модуль упругости при 100% растяжении и при - 20°С Н/мм <sup>2</sup>	≤ 0,60
Прочность на разрыв (ASTM) Н/мм <sup>2</sup>	1,5-2,0
Относительное удлинение при разрыве (ISO8339), %	600

## Нормы упаковки

Вид упаковки	Кол-во в упаковке, шт	Размер упаковки, мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м <sup>3</sup>
Коробка	12	350*210*160	10,8	0,01

\*Товар отпускается поштучно, либо кратно упаковке. Во время транспортировки при отрицательных температурах окружающей среды товар рекомендуется выдержать на объекте в течении 48 часов для акклиматизации.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Герметик Wolf Flex разработан с повышенной адгезией к целлюлозному составу внешних листов звукозащитных панелей PhoneStar.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в швах по периметру звукоизолирующей конструкции - в целях предотвращения трещин на финишной отделке; заполнение зазоров между панелями.

## СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев

## СОСТАВ:

Полиуретан



РАБОТАЕТ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

**WOLF**  
2004  
**BAVARIA**



Производитель: ООО «Вольф Бавария»  
8 (495) 646-11-65; 8 (800) 646-11-65  
www.wolf-bavaria.ru